

## **Photoinitiation of polymerization of Acrylamide by Titanium Dioxide Aqueous Suspension System**

Salah.M. Aliwi\* Hilal.M.Abdullah.\*\* Banar.J.Ahmed.\*\*

\*Chem.dept/College of science/ Al-Mustansiriya University.

\*\* Chem.dept/College of Education/Ibn-Al-Haithem/Bagdad University.

### **Abstruct:-**

The acrylamide monomer is photopolymerized by aqueous Suspension of  $\text{TiO}_2$  semiconductor (Anatase) at room temperature and light intensity (medium pressure mercury lamp.) of  $19.44 \text{ mW/cm}^2$ . Several parameters were explored that affected the photopolymerization process in this system, and these are:-

- 1-  $\text{TiO}_2$  concentration .
- 2- Monomer concentration .
- 3- The effect of Argon and Oxygen gases atmosphere .
- 4- The temperature elevation from ( $25^\circ\text{C}$ ) to ( $65^\circ\text{C}$ ) .
- 5- Irradiation .

The produced polymer was characterized by FT-IR spectrum, and the spectra were also performed for both polyacrylamide initiated by  $\text{TiO}_2$  and  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$  free radical photo – initiator

The complete similarity between the two FT-ir spectra reflects that the polymer is atactic, and the method of polymerization was generally a free radical polymerization.

## الابداء الضوئي لبلمرة الاكريل امايد بواسطة محاليل ثنائية او كسيد التيتا نيوم المائية العالقة .

صلاح محسن عليوي\*      هلال مسعود عبد الله\*\*      بنار جودت احمد\*\*

\*قسم الكيمياء / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية  
\*\*قسم الكيمياء / كلية التربية / ابن الهيثم / جامعة بغداد

### الخلاصه :-

تم في هذه الدراسة بلمرة مونيمير الاكريل امايد ضوئيا في المحلول المائي لشبيه الموصل ( $TiO_2$ ) (الانبيز) بدرجة حرارة الغرفة وبشدة إشعاع ( 19.44 ملي واط/سم) باستخدام مصباح زئبقي متوسط الضغط . وجرت الدراسة تحت تأثير عدد من العوامل في عملية الابداء الضوئي لبلمرة الاكريل امايد وشملت العوامل :

- 1- تركيز البادي ( $TiO_2$ ) .
- 2- تركيز المونيمير .
- 3- وجود الأوكسجين واستبداله بالاركون .
- 4- تغير درجة الحرارة من (25°C) إلى (65°C) .
- 5- زمن التشعيع .

وتم تشخيص البوليمر الناتج باستخدام تقنية ( FTIR ) حيث ثبت مقارنة هذا الطيف للبوليمر الناتج باستخدام ( $TiO_2$ ) كبادي مع طيف نفس البوليمر المحضر باستخدام بادي الجذور الحرة ( $K_2S_2O_8$ ) بان البوليمر الناتج لا يمتلك ترتيبا فراغيا منتظما (atactic) وان الطريقة المستخدمة لتحضير البوليمر تتبع بلمرة الجذور الحرة .

## المقدمة :-

إن عملية البلمرة الضوئية تتضمن بلمرة المونيمرات عن طريق التفاعل المتسلسل لبلمره<sup>(1)</sup> وتم بفعل الضوء الذي له القابلية على توليد الجذور الحرّة بعملية الابتداء الضوئي والتي تتضمن على إنتاج الجذور الحرّة بواسطة ضبط شدة الضوء البادئ وكذلك تركيز المادة الممتصة للضوء فضلاً عن إمكانية حدوث عملية الابتداء الضوئي بدرجات حرارة منخفضة وتجنب حدوث تفاعلات جانبية في إثناء عملية البلمرة<sup>(2,1)</sup>.

إن الجذور الحرّة المتولدة ضوئياً تستطيع إن تبدأ بلمرة المونيمرات الفايينيليه متلماً تقوم به الجذور الحرّة المتولدة عن طريق الابتداء الآخر<sup>(1)</sup>. إن الابتداء الضوئي لبلمرة المونيمرات الفايينيليه بواسطة أشباه الموصلات مثل (  $\text{ZnO}$  ,  $\text{Cds}$  ,  $\text{WO}_3$  ,  $\text{TiO}_2$  ... الخ ) قد تلاقي اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة وذلك لما تمتاز به من استقراره كيميائياً وضوئياً عاليه فضلاً عن رخص ثمنها وعدم سمية بعضها<sup>(5,4)</sup> مما جعلها بادئات مثاليه للبلمرة الضوئيه وبذلك فإن استعمال أشباه الموصلات لابتداء عملية البلمرة يمثل طريقه جديده لتحضير البوليمرات الدقائقه ( nano composite pol. ) وقد تؤثر اندماج الدقائق العضويه لشبيه الموصل غير في خصائص البوليمر الناتج<sup>(7,6)</sup> الحراريه والميكانيكيه والبصريه .

ان خواص البوليمر الناتج تعتمد على نوع دقائق شبيه الموصل المستعمله وحجم دقائقه وصورته وتركيزه وتفاعلاته مع البوليمر<sup>(9,8)</sup> واثبت اخيراً ان استعمال الموصلات كبادئات يؤدي إلى تحسين الخواص الالكترونيه للبوليمر<sup>(10)</sup> .

تعد بلمرة المونيمرات الفايينيليه بالطريق الجزيئي المتسلسله ولاسيما مونيمير الاكريل امайд في المحيط المائي من اكثرب طرائق البلمرة شيوعاً وتستعمل في عملية البلمرة عادة بادئات الجذور الحرّة التي قد تكون ذاتيه او غير ذاتيه في محيط البلمرة . اذ درست بلمرة الاكريل امайд في محلوله المائي وباستعمال سلفات الصوديوم كباديء لعملية البلمرة بجو مشبع بالنتروجين فوصلت نسبة الناتج الى 94%<sup>(11)</sup> . كما درست بلمرة الميثيل اكريل امайд في سائل التولوين وباستعمال بيروكسيد البنزويل كباديء وان عملية البلمرة تمت بدرجة حراره 120+15م بجو مشبع بالنتروجين ووصلت نسبة الناتج 75% وهذه الطريقة مناسبه لعملية البلمرة نظراً لامكانية عزل المونيمير غير المتفاعل<sup>(12)</sup> . وقد امكن استعمال بيروكسيد البنزويل كباديء لبلمرة الاكريل امайд في سائل الدياوكسين وكانت نسبة الناتج 30% ولوحظ تكون الاميد كناتج عرضي<sup>(13)</sup> .

واثبتت الدراسات ان سرعة بلمرة الاكريل امайд في الماء اكبر من سرعة بلمرته في المذيبات العضويه القطبيه مثل الالديهايدات والكحولات<sup>(14)</sup> . ونظراً لأهمية تأثير الإشعاع في عملية البلمرة ولعدم دخول البادئ الضوئي المستعمل في تفاعلات جانبية<sup>(3,1)</sup> فقد درست عملية البلمرة للأكريل امайд في محلوله غير المتجانس باستعمال الإشعاع وكذلك بلمرته في محلول يتكون بنسبه معينه من الماء والاسيتون وتم دراسة تأثير الإشعاع ودرجة الحرارة في عملية البلمرة<sup>(15)</sup> . وازداد الوزن الجزيئي للبوليمر مع انخفاض الحرارة الإشعاعيه ودرجة الحرارة . كما درست عملية البلمرة الاكريل امайд ضوئياً وباستعمال بيروكسيد البنزويل في محيط مشبع بثنائي اوكسيد الكاربون<sup>(16)</sup> .

وفي السنوات الأخيرة توجه الاهتمام إلى استعمال أشباه الموصلات كبواقي لبلمرة المونيمرات الفايينيلية وبعد استعمال أشباه الموصلات في مجالات كثيرة (منها تنقية وتصفية المياه) أصبحت مؤخرًا تستعمل في عمليات تخليق البوليمرات لإيجاد أنواع جديدة أو لتحسين خواصها المختلفة<sup>(24 و 17)</sup>.

## الجزء العملي :-

### المواد الكيميائية :-

تم استخدام المواد الكيميائية في هذا البحث كما جهزت من مصادرها المذكورة فيما يلي :

ثاني أوكسيد التيتانيوم نوع ديكوزا p25 من شركة Degussa (Germany) اكريل امайд (99.9%) من شركة ميرك (المانيا) ، ميثانول (98.00 %) من شركة دار الدواء البريطانية ، بيرسلفات البوتاسيوم (99.00 %) من شركة دار الدواء البريطانية ، كما استخدم غازي الأوكسجين والاركون بنقاوة (99.66 %) من شركة المنصور لإنتاج الغازات / بغداد – العراق .

### الاجهزه والأدوات:-

تم استخدام الاجهزه المذكورة في البحث لإجراء التجارب المختلفة في هذا البحث :-  
مصباح زئبي متوسط الضغط ( 150 واط ) ووحدة مجهرة القدر من شركة PHYWE . فرن مفرغ الهواء من شركة Gallen Kamp الانكليزية، وتم قياس الزوجة باستخدام جهاز Ostwald Viscometer وكان جهاز مطياف الاشعه تحت الحمراء من نوع (FT-IR-8400 Fourier Transform Infrared (400-4000 cm<sup>-1</sup>) من شركة Shimadzu(Japan) وجهاز تحليل العناصر من شركة Compagine technicon Sa

استعمل جهاز (Spectra-physics 401C power meter – USA) لقياس الشدة الضوئية عن طريق تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية مقاسه بالمللي واط وحولت وحدات الإشعاع بقسمة الطاقة الكهربائية المقاسه على مساحة الخلية المعرضة للإشعاع .

### خطوات العمل :-

**1- خطوات التشيعي :** - أذيب وزن معين من مونيمير اكريل امайд في الماء المقطر (5مللتر) وأضيف إليه وزن معين من شبه الموصل (TiO<sub>2</sub>) وتم تشيعي المزيج مع التحريك المستمر عند درجة حرارة ( 25م°) . وبعد إتمام مدة التشيعي المحددة يفصل العامل المرسب بطريقة الطرد المركزي واخذ محلول الرائق الذي يحتوي على الناتج لإجراء عملية الترسيب .

**2- خطوات الترسيب :** - أضيف إلى محلول الرائق من الخطوة السابقة كحول مثيلي مطلق (125 مللترا) لإتمام عملية ترسيب البوليمر الناتج

بواسطة الكحول الميثيلي ويجف الناتج تحت ضغط مخلل عند درجة حرارة (30°C) لمدة ساعتين وتم وزن البوليمر الناتج بعد إتمام الترسيب.

**3- قياس الزوجة:** تم قياس لزوجة المحاليل المائية للبوليمر الناتج وبتراكيز مختلفة باستخدام جهاز مقياس الزوجة نوع اوستوالد عند درجة حرارة (25°C) ومن قياس زمن تدفق المحاليل وكذلك زمن تدفق الماء تم إيجاد الزوجة النوعية لكل محلول ثم إيجاد الزوجة الجوهرية من الرسم البياني للعلاقة ما بين (الزوجة النوعية/التركيز) أو من خلال العلاقة (اللوغاريت م الطبيعي للزوجة النسبية/التركيز) وباستخدام المعادلة

$$\eta_{sp}/C = \{ \eta \} + k[\eta]^2 C \quad (1)$$

وبالاعتماد على النتائج المستحصله تم تطبيق المعادله (2) لحساب الوزن الجزيئي الزوجي للبوليمر الناتج في كل تجربه

$$[\eta] = kM_v^a \quad (2)$$

**4- تنقية البولي اكريل امайд:** أذيب البوليمر المحضر في الماء المقطر (75 ملتر) ثم رشح محلول وأضيف إليه الكحول الميثيلي بنسبة (50:1) لضمان تمام الترسيب وترك المزيج لمدة (24 ساعه) ثم جمع الراسب بواسطة الترشيح وغسل الراسب بالكحول الميثيلي وجفف تحت ضغط مخلل عند درجة حرارة (30°C) لمدة ساعتين .

**5- طيف الاشعه تحت الحمراء:** استخدم لتشخيص الانظام الفراغي للبوليمر وبواسطة جهاز (FT-IR-8400 Fourier Transform Infra red Spectrophotometer) والمصنع من شركة Shimadzu وباستعمال قرص بروميد البوتاسيوم .

**6- حساب نسبة التحول:** تم حساب نسبة التحول بتطبيق المعادلة الآتيه :  
النسبة المئوية للتحول = وزن البوليمر الناتج(غم)/وزن المونيمير (غم) × 100

## النتائج والماقشة :-

تم الحصول على النتائج المثبتة في الجداول الملحقة لعملية الابداء الضوئي الاكريل امايد في الوسط المائي العالق لشبہ الموصل (ثنائي اوکسید التیتانیوم) عن طريق إجراء التجارب الآتیة:-

**1- تأثير تركيز الباڈی:-** تم دراسة تأثير الباڈی ضمن المدى (0,6 غم/لتر) و (0,05 غم/لتر) مع ثبيت الظروف الأخرى (درجة الحرارة 25°C) ومدة تشعیع (90 دقيقة) و تركيز المونیمر (2 مول/لتر) و شدة الإشعاع (19,44 ملي واط / سـم) وسجلت النتائج في الجدول (1). حيث يبين الجدول إن أعلى نسبة تحول المونیمر كانت عند تركيز (0,6 غم/لتر) للباڈی. إن نقصان التركيز عن القيمة المثلی يؤدي إلى نقصان في المراكز الفعالة للامتزاز أي انخفاض في عدد المزدوجات ( $\text{h}^+$ ) مما يجعل التحول أبطأ<sup>(25)</sup> إما ازدياد التركيز عن القيمة المثلی فان عملية التحول تصبح بطيئة جدا بسبب قلة نفاذ الإشعاع حيث يحصل ما يسمى الحجب<sup>(25)</sup>. إن التركيز الذي اعتمد في جميع التجارب هو (0,1 غم/لتر) لشبہ الموصل من نوع دیکوزا<sup>(25)</sup> والشكل (1) يوضح العلاقة بين التركيز الباڈی ونسبة التحول عند ثبيت الظروف الأخرى. وجاءت النتائج المستحصله في هذا البحث مطابقه لما وجده كل من Hoffman<sup>(24,27)</sup> و منسجمة مع النتائج التي وجدها Xiuyuan<sup>(24)</sup> و جماعته من خلال استعمال موصلات أخرى كبوادي لإحداث بلمرة ضوئية لمونیمرات مختلفة .

**2- تأثير شدة الإشعاع :-** يشير الجدول (2) إلى العلاقة بين شدة الإشعاع ونسبة التحول والوزن الجزيئي للبوليمر كما إن الشكل (2) يبين شدة الإشعاع في نسبة التحول ومنه نستطيع وضع العلاقة التجريبية الآتية:-

$$\% \text{ Conv.} = \text{Slop[I]} + A$$

$$\% \text{ Conv.} = 0.1916[\text{I}] + 5.1421$$

$A$ =قيمة القطع على المحور الصادي و [I] تمثل شدة الإشعاع الساقط يستنتج من الجدول (2) ازدياد نسبة التحول والوزن الجزيئي للبوليمر مع نقصان شدة الضوء الساقط. ويمكن تفسير ذلك اعتمادا على حدوث عملية انتهاء مبكر أي إن الجذور الحرّة للهیدروکسید والاوکسجين والبیروکسید المتكونة على سطح الباڈی نتيجة إثارته ضوئيا تكون بكميات كبيرة عند زيادة الإشعاع وتأتي هذه النتائج مطابقة لما وجده Hoffman<sup>(24)</sup> و جماعته عند إجرائهم عمليات بلمرة لمونیمرات فاینیلیه باستخدام Xiuyuan<sup>(26)</sup> بادنات من أشباه موصلات مختلفة .

**3- تأثير مدة التشيع :-** إن تغير مدة التشيع التي تراوحت بين (30-120) دقيقة وبثبوت الظروف الأخرى أدى إلى زياد نسبة التحول والوزن الجزيئي للبوليمر كما ثبت في الجدولين (4,3) ويتبين من النتائج المذكورة أهمية وجود العوامل الآتية لعملية الابتداء الضوئي للبلمره:-

أ- الاشعه فوق البنفسجية ب - وجود شبه الموصل (ثنائي اوكسيد التيتانيوم) من نوع(انبيز) وكما تؤكد النتائج بأن عملية البلمره خاليه من الاعاقه والمنع أو من تعقيبات جانبيه أخرى نتيجة التفاعلات الجانبية<sup>(28)</sup>. ويتبين من الشكلين (4,3) بان العلاقة بين مدة التشيع ونسبة التحول هي علاقة خطية تمر بنقطة الأصل وكذلك ازدياد الوزن الجزيئي للبوليمر الناتج مع زيادة مدة التشيع ويفسر ذلك باعتماد نمو السلسلة البوليمرية على مدة التشيع. إن هذه النتائج جاءت متطابقة مع النتائج التي حصل عليها Augugliaro<sup>(29)</sup> وجماعته الذين استعملوا ثنائي اوكسيد التيتانيوم في عملية الأكسدة الضوئية لايون السيانيدز .

**4- تأثير تركيز المونيمير :-** تم خلال البحث دراسة تغير تركيز المونيمير وذلك بأخذ تراكيز تتراوح بين ( 2مول/لتر) و (10مول/لتر) مع ثبوت الظروف الأخرى . ويوضح الجدول(5) النتائج التي تم الحصول عليها وكما موضح في الشكل (5) تأثير المونيمير في نسبة التحول. لقد ازداد الوزن الجزيئي ونسبة التحول مع زيادة تركيز المونيمير حيث إن التراكيز العالية للمونيمير أدت إلى زيادة سرعة امتصاص جزيئات المونيمير على سطح العامل المساعد وبالتالي سرعة الابتداء لعملية البلمره الضوئية متبعا بذلك ميكانيكيه الجذور الحرارة. وكما إن زيادة تركيز المونيميرات أدت إلى زيادة سرعة نمو السلسلة البوليمرية مما أدى إلى انخفاض سرعة تفاعلات الانتهاء وبالتالي زيادة الوزن الجزيئي طرديا مع زيادة تركيز المونيمير .

**5- تأثير درجة الحرارة:-** من المعروف ان تغيير درجات الحراره بالنسبة للتفاعلات الضوئيه غير المتجانسه ليس له تاثير كبير في سعة هذا النوع من التفاعلات الا اننا ارتأينا في هذا البحث اجراء دراسه نوعيه لمعرفة تأثير تغير درجات الحراره في التفاعل الضوئي غير المتجانس من خلال اجراء تجارب متعدده في درجات حراره مختلفه تراوحت بين ( 25،65 م) وسجلت النتائج المستحصله في الجدول ( 6) كما يوضح الشكل (6) العلاقة بين نسبة التحول ودرجات الحراره المختلفه .

**6- حساب طاقة التنشيط:-** تم إيجاد قيمة طاقة التنشيط لعملية البلمره بالاعتماد على معادلة ارينوس<sup>(30)</sup>. الجدول (7)

$$K=Ae^{-E_a/RT}$$

الشكل(7) يوضح رسميا بيانيا بين اللوغارتم الطبيعي لنسب التحول ومقروب درجة الحرارة المطلقة T/1 حيث يكون ميل المستقيم مساويا ( - Ea/R ) وكانت قيمته تساوي ( 0,0102 ) اي إن طاقة التنشيط كانت تساوى

$10 \times 0.848 \text{ KJ/mole}$  وهي قيمة واطئه جدا مما يؤكّد عدم تأثير درجات الحرارة في عملية البلمره الضوئية غير المتجانسة .

**7- تأثير إمرار غاز الاركون والأوكسجين:-** تم إجراء تجارب مختلفة للمقارنة بين إجراء البلمره في جو من الأوكسجين وأخرى في جو من غاز الاركون وتم الحصول على النتائج المسجله في الجدولين (8,9) وبينت النتائج إن إمرار غاز الاركون أدى إلى زيادة نسبة التحول والوزن الجزيئي للبوليمير عند استخدام تركيزين مختلفين للمونيمير بينما إمرار الأوكسجين إلى انخفاض نسبة التحول والوزن الجزيئي تحت نفس الظروف الأخرى. ويمكن تفسير ذلك على انه في حالة وجود الاركون إثناء عملية التشيع فان الاركون ياعتبره غازا خاما لا يستطيع احتجاز الاكترونات المتولدة ضوئيا في حزمة التوصيل مما يؤدي إلى زيادة عملية إعادة الارتباط وهذا يعني عدم حصول عملية أكسده ضوئية للبوليمير الناتج مما يؤدي إلى زيادة نسبة التحول ومن ثم زيادة الوزن الجزيئي للبوليمير .

إما عند إجراء تشيع في جو الأوكسجين فان هذا الغاز سيعمل على احتجاز الاكترونات المتولدة ضوئيا في حزمة التوصيل لشبه الموصل فينتج عنها جذور الأوكسجين السالبه الفعالة التي تمتاز على السطوح وتكون كموقع فعاله لعملية الأكسده والاخزال لسلسلة البوليمير بسبب الأكسده الضوئية . وجاءت هذه النتائج منسجمة مع النتائج التي حصل عليها Hoffman<sup>(27)</sup> وجماعته عن اجرائهم لعمليات بلمرة لمونيميرات فاينيليه باستخدام أشباه موصلات مختلفة .

ولغرض مقارنة عملية البلمره الضوئية استخدام محلول مائي عالق لشبه الموصل ثنائي اوكسيد التيتانيوم وطرق معروفة أخرى تم إجراء التجارب الآتية:-  
1- الابتداء الضوئي للأكريل امайд بواسطة بيرسلفات البوتاسيوم تمت هذه التجربة في محيط مائي متجانس وعند درجة حرارة (25°C) ولفتره التشيع (30) دقيقة وبتركيز (2مول/لتر) للمونيمير واستعمل (0.01 غم /لتر من البداي فكانت نسبة التحول مساويتنا (2.08%).

إن قابلية بيرسلفات البوتاسيوم على بدء عملية البلمره تعود إلى كونه مرکبا قلقا نسبيا يتفكك بالحرارة أو الضوء(UV) مولدا جذور حرة قادرة على بدء البلمره .

ب - الابتداء الحراري للبلمرة الأكريل امайд باستعمال ثنائي اوكسيد التيتانيوم تمت هذه التجربة بغياب الاشعه فوق البنفسجية ورفع درجة الحرارة إلى (60°C) مع تثبيت باقي الظروف أدى إلى انخفاض نسبة التحول إلى 0.345 %. مما سبق يتضح إن عملية الابتداء الضوئي للبلمره باستعمال ثنائي اوكسيد التيتانيوم تعتمد على كل من :-

## 1- الضوء

2- وجود دقائق ثنائي اوكسيد التيتانيوم في محلول ياعتبره دقائق ماصة للاشعه فوق البنفسجية مولدة بذلك جذور الهيدروكسيد ثم بدء عملية البلمره الجذرية المنسنة للأكريل امайд.

**تشخيص المجموعه النهائية للبوليمر:-** تم استعمال عينه نقية جدا من البولي اكريل امايد المحضر ضوئيا باستعمال ثنائي اوكسيد التيتانيوم لتشخيص المجموعه النهائية للبوليمر بواسطه جهاز Autoanalyzer وتم الحصول على النتائج منسجمة مع ما كان متوقعا نظريا إذ ثبت عدم وجود عنصر التيتانيوم في المجموعه النهائية للبوليمر<sup>(31)</sup>.

**تحديد الهيئة الفراغيه للسلسلة البوليمرية:-** وجد إن طيف FTIR للبولي اكريل امايد الناتج ضوئيا وباستعمال ثنائي اوكسيد التيتانيوم كبادئ يتطابق تماما مع طيف البوليمر الناتج ضوئيا باستعمال بيرسلفات البوتاسيوم كبادئ والذي لا يملك ترتيبا فراغيا منتظما<sup>(32)</sup>.

## المصادر:-

- 1- P.G.Ashmore, F.S.Dainton and T.M.Sugden (Photochemistry and Reaction Kinetics Cambridge (1967).
- 2- " أساسيات علم البوليمر " (فريد بليمير) ترجمة صلاح محسن عليوي جامعة الموصل 1971
- 3- " كيمياء الجذور الحرية " صلاح محسن عليوي (تحت الطبع)
- 4-K.L.Hardeeand A.J.Bard,J.Electrochm.Soc.124,215,1977
- 5- M.S.Wrighton. Acc.Chem.Res.12,303,1979
- 6-L.L.BeeCraftand C.K.Ober.,Chem.Mater.9,1302,1997
- 7-J.Jordan,K.l.Jacob,R.Tannenbaum.,M.A.Shart, and Jasiuk.,Mater.Sci.Eng.A.393,1,2005.
- 8-J.Wang,H.I.Elim,WJi,Y.Li, and TJ.White, J.Mater. Chem.14,2978,2004.
- 9- J.k.Pandey, K.R.Reddy,A.P.kumar and R.P,Sing, Poly. Degrad.Stab.88,234,2005.
- 10-J.O.McCaldin,Prog.Solid state Chem.26,241, 1998
- 11-American Cyanamide Co.Netherlands Patent., Number 6,505,750 1965 .
- 12-C.L.Arcus,J.chem. Soc. 2732,1949.
- 13-A.Nakono, and Y.Minoura, Kogyo Kagaku Zassku 71,732,1986.
- 14-T.Wada,H.Sekiya and S.Machi J.Polym.Sci.Polym 13,2375,1975.
- 15-O.Sanli and E.pulat,J.Appl.Polym.Sci.47,1,1993 .
- 16-C.H.M .Caris, R. P. M.kuijpers, A. M. Herk Van and A . L .German, Macromol. Chem. Macromol. Symp., 35/36,535,(1990) .
- 17-C.H.M.Caris,L.P.M.Elvan,A.M.Herk Van and A.L. German,British poly.J,21,133,(1989).
- 18-A.Sidorenko, S.Minko,G.Gafijchuk, and S.Vorono , Macromolecules,32,4539,(1999).

# **Diala , Jour , Volume , 36 , 2009**

---

- 19-Y.Rong,H.Z.Chen,G.Wu and M.Wang.Mat. Chem Physc.91,3701,(2005).
- 20-B.Erdem, E.D.Sudol.V.L.Dimone and M.S.EL-Aasser,l.poly-Sci.A.poly.chem.,38,4419,(2000)
- 21-B.Erdem,E.D. Sudol. V.L,Dimonie and M. S. EL-Aasser, J,Ploly.Scim.A.poly.Chem,38,4441,(2000).
- 22- M.Yang and Y.Dan , Colloid poly .Sci.284,243,(2005).
- 23- A.J. Hoffman,G.mills,H. Yee and M.R. Hoffman, J.Phys. Chem.96,5546,(1992)

**ملحق الجداول والاشكال**

**جدول ( 1 ) :** تأثير تغيير تركيز البادئ  $TiO_2$  في نسبة التحول %conv والوزن الجزيئي للبولي اكريل امايد( تركيز مونيمير الاكريل امايد = 2mole/liter ، مدة التشعيع = 90 min. ، شدة الاشعاع = 19.44mW/cm<sup>2</sup> ، درجة الحرارة =  $25^0C$  )

النسبة المئوية %conv.	تركيز البادئ g/1	المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي gram/mole
1.10	0.05	1388
1.38	0.1	3796
0.948	0.2	2672
0.889	.04	1892
0.852	0.6	1542

**جدول ( 2 ) :** تأثير شدة الإشعاع في نسبة التحول %conv. والوزن الجزيئي للبولي اكريل امايد ( تركيز البادئ  $TiO_2$  = 0.1 g/1 ، تركيز مونيمير الاكريل امايد = 10mole/liter ، مدة التشعيع = 90min ، درجة الحرارة =  $25^0C$  )

تركيز البادئ g/1	شدة الإشعاع Mw/cm <sup>2</sup>	النسبة المئوية %Conv.	المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي gram/mole
22.22	0.83	4392	
19.44	1.85	9645	
11.11	3.21	17684	
5.55	3.85	25277	
3.33	4.59	21045	

**جدول(3):** تأثير مدة التشعيع في نسبة التحول % conv. والوزن الجزيئي للبولي اكريل امايد ( تركيز البادئ  $TiO_2 = 0.1g/1$  ، تركيز مونيمير الاكريل امايد  $= 2mole/liter$  ، شدة الإشعاع  $19.44mW/cm^2$  ، درجة الحرارة  $(25^0C)$

المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي gram/mole	نسبة التحول %conv.	زمن التشعيع Min
1486	0.427	30
2021	0.565	45
2670	0.762	60
3924	1.083	90
5130	1.530	120

**جدول(4) :** تأثير مدة التشعيع في نسبة التحول % conv. والوزن الجزيئي للبولي اكريل امايد ( تركيز البادئ  $TiO_2 = 0.1g/1$  ، تركيز مونيمير الاكريل امايد  $= 10mole/liter$  ، شدة الإشعاع  $19.44mW/cm^2$  ، درجة الحرارة  $(25^0C)$

المعدل اللزوجي للوزن Gram/mole	نسبة التحول %conv.	زمن التشعيع Min
2739	0.3421	30
3429	0.6359	45
5482	0.7301	60
8923	1.0521	90
9898	1.1437	120

**جدول(5) :** تأثير تركيز مونيمير الاكريل امايد في نسبة التحول % conv. والوزن الجزيئي للبولي اكريل امايد ( تركيز البادئ  $TiO_2 = 0.1 g/1$  ، مدة التشعيع  $= 90min.$  ، وشدة الإشعاع  $19.44mW/cm^2$  ، درجة الحرارة  $(25^0C)$

المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي gram/mole	نسبة التحول %conv.	تركيز الاكريل امايد Mole/liter
2329	0.32	2
3849	0.65	4
5877	0.85	6
7893	1.31	8
9645	1.85	10

# Diala , Jour , Volume , 36 , 2009

---

جدول (6): تأثير درجة الحرارة في نسبة التحول للبولي اكريل امайд %conv. ( تركيز البادئ  $0.1\text{g/l} = \text{TiO}_2$  ، تركيز مونيمير الاكريل امайд =  $4\text{mole/liter}$  مدة التشيع  $90\text{ min}$  ، شدة الإشعاع  $= 19044\text{mW/cm}^2$  )

%conv.	نسبة التحول	درجة الحرارة المطلقة كلفن
0.609		298
0.615		308
0.625		318
0.627		328
0.618		338

الجدول (7): العلاقة بين اللوغارتم الطبيعي لنسبة تحول %conv. الاكريل امайд مع مقلوب درجة الحرارة  $1/T$ . ( تركيز البادئ  $0.1\text{g/l} = \text{TiO}_2$  ، تركيز مونيمير الاكريل امайд =  $4\text{ mole/liter}$  ، مدة التشيع =  $90\text{ min}$  ، شدة الإشعاع  $= 19.44\text{mW/cm}^2$  )

الوغارتم الطبيعي لنسبة التحول $\ln(\%conv.)$	مقلوب درجة الحرارة المنطقية $1/\text{TK}^{-1}$
1.8385	$33.5 \times 10^{-5}$
1.8496	$32.4 \times 10^{-5}$
1.8682	$31.4 \times 10^{-5}$
1.8719	$30.4 \times 10^{-5}$
1.8552	$29.5 \times 10^{-5}$

الجدول (8) : تأثير امرار غاز الاركون في نسبة التحول %conv. والوزن الجزيئي للبولي اكريل امайд باستعمال تركيزين مختلفين من مونيمير الاكريل امайд ( تركيز البادئ  $0.1\text{g/l} = \text{TiO}_2$  ، تركيز مونيمير الاكريل امайд =  $2\text{mole/liter}$  ، مدة التشيع  $90\text{ min}$  و شدة الإشعاع  $= 19.44\text{mW/cm}^2$  ، درجة الحرارة =  $25^\circ\text{C}$  )

المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي للبوليمير gram/mole	نسبة التحول %conv.	تركيز المونيمير mole/liter
3845	1.894	2
9857	2.45	10

جدول (9) تأثير امارات غاز الأوكسجين في نسبة التحول % conv. والوزن الجزيئي للبولي امايد باستعمال تركيزين مختلفين من مونيمير الاكريل امايد ( تركيز البادي  $TiO_2 = 0.1g/1$  ، مدة التشعيع = 90min. ، شدة الإشعاع  $19.44mW/cm^2 = 25^0C$  )

النسبة المئوية نسبة التحول % conv.	تركيز المونيمير Mole/liter
المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي للبوليمر gram/liter	الوزن الجزيئي للبوليمر g/mol
302	1.195
654	0.733

جدول (10): العدد الموجي  $cm^{-1}$  للمجاميع الفعالة في البولي اكريل امايد المحضر ضوئيا

الشدة	العدد الموجي $cm^{-1}$	المجموعه الفعالة
قويه	1670	-CONH <sub>2</sub>
متوسطه	1608	- C = C -
متوسطه	1417	- C - N
ضعيفه	1456	- N - H
متوسطه	3193	-NH <sub>2</sub>

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
10	3	السادسة عشرة	الخامسة عشر
41	20	طلبة	طلاب
93	1	مرآة مقرعة	مرآة محدبة
93	3	ج مكيرة	ج مصغرة
96	8	د	ج
116	15,20	ط <sub>3</sub>	ط <sub>15</sub>
118	21	لا يوجد	احد الطلاب: تردد الموجة الكهرومغناطيسية
120	10,15	ط <sub>3</sub>	ط <sub>15</sub>
141	11	بالومرات الفلكية	بالسنين الضوئية